

アトピッコハウス®のでんぷん糊


～溶解方法～

①



箱(18kg入)を開き、そのままの状態
コップ1~2杯(約200cc~400cc)程度
の水を入れて下さい。


②



左右に動かします


そのままの状態
で箱を左右に動かして下さい。
「のり」はかたまりのまま、
簡単に袋から出ますので、
ポリバケツ等の容器に移し替えて下さい。

③



水を加えず「のり」
だけの状態でよく攪拌して下さい。
(クリーム状になるまで攪拌して下さい。)

④



「のり」がクリーム状
になったら、水(きれいな水道水)
を1000cc~2000cc入れ、よく攪拌して下さい。

⑤

十分に攪拌できたら、
再び水を入れて攪拌し濃度を調節して下さい。
(水の割合は、のり10：水7を目安に)

※織物壁紙の場合は、濃い目の「のり」にして下さい。130-150m程貼れます。壁紙の種類、現場条件によって必要な濃度にして下さい。樹脂系の壁紙、薄い壁紙なら約200m貼れます。

[溶解時間約10分]

注意事項

- ・かなり硬いです。よく攪拌しないとダマができる恐れがあります。冬期はぬるま湯をご使用ください。
- ・攪拌が不十分だと、粘着力が弱くなります。
- ・分散剤を使用していない為、溶解後しばらく放置すると沈殿します。
- ・接着力の高い澱粉が入っている為、粘度が高くなります。この場合、残った量の5%弱くらいの水を入れて攪拌して下さい。
- ・水で稀釈した「のり」は、その日のうちにお使い下さい。
- ・開封した商品は1-2ヶ月の間に使い切ってください。

※作業終了後は必ず糊付機を洗浄して下さい。

発売元

アトピッコハウス®株式会社

〒248-0017 神奈川県鎌倉市佐助1-2-4
TEL0467-33-4210 FAX0467-33-4212