

## 【珪藻土塗り壁はいから小町】製品特徴

「はいから小町」を施工すると、窓ガラスの結露が減少した、カビ臭が気にならない、エアコンの利用頻度が減ったという声をいただきます。それは、こんな特徴があるからです。

特徴	根拠・解説	施主に響くポイント
業界最高水準の調湿性能 (漆喰の6倍、JISの3倍)	調湿性能 241g/ m <sup>2</sup> /24h (JIS A6909) ※JIS基準は70g、一般的な漆喰は40g	結露し難い/カビを抑制 部屋干しがすぐに乾く 過乾燥にならない
接着剤不使用	ニガリで固めている	接着剤不使用という安心感
クラックが少ない	固まる際に収縮しない	建物の動き以外によるクラック の可能性は低い
ボロボロしない	硬く仕上がる	洋服を掛けても、白くならない
濁りのないパステルカラー	高温焼成した食品加工用の珪藻土を使用	不純物を取り除いている証拠
クロスの上から塗れる	ビニールクロスを剥がさず施工可能(状態がいい場合)	リフォーム期間と費用が抑えられる

## 引渡し前のアナウンス

事前にアナウンスしておくことで、ナンセンスクレームの予防になります。後で伝えれば言い訳と受け取られてしまう内容でも、最初に伝えることで、丁寧な説明だと施主に感じていただけます。

事前説明事項	対応策
画鋸OK、崩れない	画鋸の穴は残るが市販の穴埋め補修キットでも補修できる
釘はNG	はいから小町に、釘を支える力無し。ボードアンカーを使用するか、長い釘で下地の木部に固定する
クラックはゼロにはならない	地震等、建物の動きが大きければクラックが入る。入隅出隅はクラックが発生するのは、他の左官材でも同じ
クラックを埋めれば目立つ	入隅出隅は保障の対象外にすることを推奨
お掃除不要	電化製品周辺はホコリが集中する場合がある
湿度の高い日は色が濃くなる	窓を開けるなど乾燥させれば元に戻る
汚れ落とし	軽い汚れは消しゴムで。酷い汚れは塩素系漂白剤(色に変化することあり)。サンドペーパーで表面を軽く削って落とせる場合もある

★ 施工のポイントは下記にてご確認ください。イラスト入りでご紹介しています。

「プロ施工サポート」サイト

<https://www.pro-atopico.com/>

アトピッコハウス株式会社 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-6-5

Tel 0467-33-4210 FAX 0467-33-4212

はいから小町 20220901 【プロ】

# 業界最高水準の調湿性能【珪藻土塗り壁はいから小町】

## 施工のポイント

### 施工上のメリット

- ・クラックが少ない / 乾燥がゆっくり / 状態の良いビニールクロスなら剥がす必要なし

### 施工上のデメリット

- ・色ムラ発生リスクあり → 色ムラ補修材の用意あり（受注生産）
- ・乾燥がゆっくりのため左官工事終了後、電気工事などでキズがつきやすい

### 施工できない場所

- ・外壁 / 浴室（脱衣所は可）

### 施工できない仕上げ

- ・フラット（押え）仕上げ / ローラー仕上げ / 吹付施工

### ご理解いただきたいこと

- ・仕上がり厚：2mm（3.3㎡/袋）カラー8色（同価格）
- ・一般的な左官材よりも固めに感じる方が多い商品です
- ・標準施工面積よりも広い面積が施工できている時は調湿性能が低くなります
- ・モルタル用の攪拌機は色ムラが発生します。1,000回転以上の攪拌機をご用意ください
- ・カンレイシャではなくメッシュテープを推奨
- ・施工する温度・湿度・ロットにより微妙に色が変わります
- ・霧吹き使用不可
- ・下擦り（ガリガリ）後、タイミングを見計らって（おっかけ/ただちに）塗り、仕上げる材料です
- ・冬季は白華の恐れあり
- ・ジェットヒーターや扇風機を使ってでも素早い乾燥が望ましい商品です
- ・構造が影響するクラックは発生します
- ・湿度、温度、風量、施工エリアにより、コテを動かした時の感覚が変化します
- ・当日使い切り（練った商品は翌日には硬化します）

### 新規ボードの施工方法

- 1) メッシュテープを貼る（カンレイシャ不可）
- 2) 「下塗革命」でジョイント処理
- 3) ハッピーシーラーを全面に、ランダムに塗布
- 4) 珪藻土塗り壁はいから小町を2mm厚で仕上げる（おっかけ塗り）

施工主への免責事項も「プロ施工サポート」サイトで公開

<https://www.pro-atopico.com/>

アトピッコハウス株式会社 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-6-5

Tel 0467-33-4210 FAX 0467-33-4212

はいから小町 20220901 【プロ】